

**ET05****0001****Epoxidové barvy****Epoxidové tužidlo ET05**

Obchodní název / Kód výrobku	ET05 0001
Materiálová báze	Roztok fenalkaminu v organických rozpouštědlech.
Zpracování	Tužidlo musí mít před zpracováním do barvy teplotu min. 10 - 25 °C!
Technické údaje	Barevný odstín: transparentní Viskozita dodavatelská, 20 °C: 15 - 25 s / pohárek 4 mm DIN Hustota, 20 °C: 0,90 – 0,95 g/cm ³ Obsah sušiny: cca 43 % hmotnostních cca 44 % objemových Obsah VOC: cca 570 g/kg cca 560 g/l Obsah celkového organického uhlíku TOC: 460 g/kg
Použití	Tužidlo ET05 se používá jako tužidlo pro dvousložkové epoxidové nátěrové hmoty ColorWest. Informace o aplikaci najdete v Technicko-aplikačním listu pro příslušnou nátěrovou hmotu.
Čištění a údržba	Míchací a aplikační nástroje musí být co nejdříve vyčištěny ředidlem C6000 nebo S6300.
Balení	Kovové obaly 1 kg až 200 kg dle dohody.
Skladování	24 měsíců od data výroby při skladování v původních uzavřených obalech v suchu, mimo dosah přímého slunečního záření za teploty +5 až +25 °C. Skladovací prostory musí splňovat všechny podmínky pro skladování hořlavých kapalin II. třídy nebezpečnosti.
Dokumentace	Bezpečnostní list
Likvidace odpadů	Tužidlo N 08 01 11 Odpadní barvy Vyprázdněný obal N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Odvolání	Údaje o výrobku uvedené v tomto technicko-aplikačním listu jsou výsledkem současné úrovně výroby, laboratorních testů a aplikačních zkoušek. Výrobce si vyhrazuje právo změn podle stavu vývoje. Vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním. Tento dokument poskytuje pouze nezávazné informace, které je nutné konkretizovat pro určitý typ výrobku u následného uživatele. V žádném případě také tento dokument nenahrazuje údaje o identifikaci tohoto výrobku uvedené v bezpečnostním listu.
Datum vydání	20.10.2015
Datum revize	20.10.2015

Před zahájením práce s daným výrobkem si VŽDY důkladně prostudujte jeho bezpečnostní list a bezpečnostní list příslušné barvy a ředidla! Dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení a bezpečnost práce. Jedná se o hořlavé kapaliny II. třídy nebezpečnosti.

Pro bližší podrobnosti kontaktujte naše technické oddělení.