

**ET02****0001****Epoxidové farby****Epoxidové tužidlo ET02**

Obchodný názov / Kód výrobku	ET02 0001
Materiálová báza	Roztok na báze aduktu polyalkylenpolyamínu a stredne molekulárnej epoxidovej živice v zmesi organických rozpúšťadiel.
Spracovanie	Tužidlo musí mať pred zapracovaním do farby teplotu min. 10 – 25 °C!
Technické údaje	Farebný odtieň: transparentný Viskozita dodávateľská, 20 °C: 200 – 350 s / pohárik 4 mm DIN Hustota, 20 °C: 0,95 – 1,05 g/cm ³ Obsah sušiny: cca 50 % hmotnostných cca 47 % objemových Obsah VOC: cca 500 g/kg cca 500 g/l Obsah celkového organického uhlíka TOC: 430 g/kg
Použitie	Tužidlo ET02 sa používa ako tužidlo pre dvojzložkové epoxidové náterové hmoty ColorWest. Informácie o aplikácii nájdete v technicko-aplikačnom liste pre príslušnú náterovú hmotu.
Čistenie a údržba	Miešacie a aplikačné nástroje musia byť čo najskôr vyčistené riedidlom C6000 alebo S6300.
Balenie	Kovové obaly 1 kg až 200 kg podľa dohody.
Skladovanie	6 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v pôvodných uzavretých obaloch v suchu, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia pri teplote +5 až +25 °C. Skladovacie priestory musia spĺňať všetky podmienky pre skladovanie horľavých kvapalín II. triedy nebezpečnosti.
Dokumentácia	Karta bezpečnostných údajov
Likvidácia odpadov	Tužidlo N 08 01 11 Odpadové farby Vyprázdnený obal N 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
Odvolanie	Údaje o výrobku uvedené v tomto technicko-aplikačnom liste sú výsledkom súčasnej úrovne výroby, laboratórnych testov a aplikačných skúšok. Výrobca si vyhradzuje právo zmien podľa stavu vývoja. Vzhľadom na to, že výrobok sa často používa mimo rámca našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné než za kvalitu výrobku ako takého. Neručíme za chyby vzniknuté nesprávnou aplikáciou, použitím po lehote skladovateľnosti alebo nesprávnym skladovaním. Tento dokument poskytuje iba nezáväznú informáciu, ktoré je nutné konkretizovať pre určitý typ výrobku u následného používateľa. V žiadnom prípade tento dokument taktiež nenahrádza údaje o identifikácii tohto výrobku uvedené v karte bezpečnostných údajov.
Dátum vydania	20. 10. 2015
Dátum revízie	20. 10. 2015

Pred začatím práce s daným výrobkom si VŽDY dôkladne preštudujte jeho kartu bezpečnostných údajov a kartu bezpečnostných údajov príslušnej farby a riedidla! Dodržujte pokyny pre bezpečné zaobchádzanie a bezpečnosť práce. Ide o horľavé kvapaliny II. triedy nebezpečnosti.

Ak potrebujete bližšie podrobnosti, kontaktujte naše technické oddelenie.